



平成 23 年 1 月 27 日

No.142-10-A-2023

一般財団法人 化学物質評価研究機構  
 東京事業所  
 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地  
 TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521



1. 依頼者 株式会社三和 東京支店 殿
2. 受付日 平成 23 年 1 月 7 日
3. 試料 青 P タイル プラチナコート塗布済み  
 青 P タイル プラチナコート塗布無し

計 2 点

## 4. 試験結果

半減期試験

試料	半減期時間 (秒)
青 P タイル プラチナコート塗布済み	830
青 P タイル プラチナコート塗布無し	1600

よって、プラチナコート塗布による「静電気防止効果」が認められる。

## 5. 試験方法

JIS L 1094:2008 「織物及び編物の帯電性試験方法」

## 6. 備考

室温：20°C  
 湿度：40%RH

以上

(受付No.142-10-1-153D)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。